



LINOLJEFÄRG MED KÄNSLAN AV FALU RÖDFÄRG



Falu Rödfärg Träfasad är en modern linoljefärg framtagen främst till husfasader av gran eller furu där en matt yta önskas. Den ger liknande utseende och känsla som Falu Rödfärg slamfärg men är mer flexibel. Den är mycket enkel och tacksam att måla med vid både ny- och ommålning. Linoljebasen i Träfasad gör att färgen – till skillnad från slamfärg – går att måla på fler typer av underlag, till exempel på trätor med åldrad alkyd, linoljefärg eller på gammal slamfärg som verkligen är mogen för ommålning. Dock rekommenderas inte att den används på ytor tidigare målade med s.k. akrylatfärg. Akrylat är "termoplastisk" vilket betyder att den rör sig vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning.

Falu Rödfärg Träfasad är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja och som alla Falu Rödfärgs produkter baserad på beprövade hantverkstraditioner kombinerade med modern produktionsteknik. Färgen har slamfärgens speciella egenskap som låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och riskerar att ge upphov till röta.

- Går att måla på trätor med åldrad alkyd, linoljefärg eller på gammal slamfärg som verkligen är mogen för ommålning, dvs att färgen kriter (löst färgpigment på ytan).
- Finns i nio tidlösa kulörer, speciellt framtagna för att samspela med det svenska landskapet.

TEKNISK INFORMATION

<i>Bindemedel</i>	Linolja
<i>Spädning</i>	Vatten
<i>Verktyg</i>	Pensel med syntetisk borst
<i>Verktyg rengöres med</i>	Vatten och diskmedel
<i>Glans</i>	Helmatt
<i>Färgåtgång</i>	6–7 m ² /liter
<i>Målningstemperatur</i>	Mellan +10 och +25° C
<i>Fuktkvot i trä</i>	max 15 %
<i>Torktid vid +23° C</i>	Klibbfri efter 12 timmar
<i>och 50 % relativ</i>	övermålningsbar
<i>luftfuktighet</i>	efter 48 timmar
<i>VOC</i>	Gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktsens VOC: <130g/l

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
För mer information: www.falurodfarg.com


SÅ HÄR GÖR DU

Nytt obehandlat virke borstas rent från smuts och damm. På tidigare målade ytor ska all löst sittande färg och trä avlägsnas. Borsta sedan bort allt löst sittande damm. Ytorna tvättas med fasadtvätt. Behandla sedan med mögelhämmande medel innan målning.

Rör om färgen noggrant. På nytt obehandlat trä spädes färgen med 10% vatten för den första strykningen. Låt torka i 48 timmar. Stryk därefter 1 gång med utspädd färg. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med utspädd färg. På hårt utsatta ytor, till exempel ytor med ett söder- eller västerläge kan man för extra lång hållbarhet med fördel stryka en extra gång. Målning/grundning inomhus kan förlänga torktiden. Vid olika batchnummer byt hink vid husknut för att undvika eventuella nyansskillnader.

Efter målning torkas mesta möjliga färg bort från verktygen. Rengöres sedan i vatten med lite diskmedel.

FINNS I FÄRGERNA:



Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, info@falurodfarg.com, www.falurodfarg.com.